




**A-ESSE s.p.a.**

**FABBRICA OSSIDI di ZINCO**

Via Conturli, 33 - 16042 CARASCO (GE) ITALIA - telef. 0185 350177 - 0185 350178 - fax 0185 350863  
www.a-esse.com - e-mail: info@a-esse.com



**SCHEDA TECNICA - OSSIDO DI ZINCO SIGILLO ORO**

**Ver. IT**

<b>Parametro</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore</b>	<b>Tolleranza</b>	<b>Metodo di analisi</b>
<i>Contenuto in ZnO</i>	%	99,9	min.	IL 005
<i>Residuo al setaccio 45 µ</i>	%	Assente		IL 004
<i>Residuo al setaccio 250 µ</i>	%	Assente		IL 004
<i>Superficie Specifica</i>	m <sup>2</sup> /g	6	± 1	IL 007
<i>Densità apparente</i>	g/ml	0.65	± 0.1	IL 002
<i>Perdita alla calcinazione</i>	%	0,25	max.	IL 003
<i>Umidità</i>	%	0,10	max.	IL 006
<i>Insolubilità in HCl</i>		Assente		IL 008
<b>Impurezze:</b>				
<i>Pb (PbO)</i>	ppm	50	max.	IL 011
<i>Fe</i>		Tracce		IL 011
<i>Cd</i>		Tracce		IL 011
<i>Al</i>		Assente		IL 011
<i>Ni</i>		Assente		IL 011
<i>Mn</i>		Assente		IL 011

2	02/02/2016		
<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>VERIFICATO</b>	<b>APPROVATO</b>