

**A-ESSE s.p.a.****FABBRICA OSSIDI di ZINCO**Via Conturli, 33 - 18042 CARASCO (GE) ITALIA - telef. 0185 350177 - 0185 350178 - fax 0185 350863
www.a-esse.com - e-mail: info@a-esse.com**SCHEDA TECNICA - OSSIDO DI ZINCO SIGILLO VERDE****Ver. IT**

Parametro	Unità di misura	Valore	Tolleranza	Metodo di analisi
<i>Contenuto in ZnO</i>	%	99,5	min.	IL 005
<i>Residuo al setaccio - 325 mesh</i>	%	0,05	max.	IL 004
<i>Superficie specifica - BET</i>	m ² /g	5,5	± 0,5	IL 007
<i>Densità apparente</i>	g/ml	0,65	± 0,1	IL 002
<i>Perdita alla calcinazione</i>	%	0,30	max.	IL 003
<i>Umidità</i>	%	0,20	max.	IL 006
<i>Insolubilità in acqua</i>	%	0,028	max.	IL008
<i>Insolubilità in HCl</i>	%	0,02	max.	IL 008
Impurezze:				
<i>Pb (PbO)</i>	%	0,20	max.	IL 011
<i>Fe</i>	ppm	100	max.	IL 011
<i>Cd</i>	ppm	80	max.	IL 011

3	16/06/2016		
REV.	DATA	VERIFICATO	APPROVATO