



A-ESSE s.p.a.

FABBRICA OSSIDI di ZINCO

Via Conturri, 33 – 18042 CARASCO (GE) ITALIA – telef. 0185 350177 – 0185 350178 – fax 0185 350863
www.a-esse.com – e-mail: info@a-esse.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI



CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISO

SCHEDA TECNICA - OSSIDO DI ZINCO SIGILLO ORO

Ver. IT

Parametro	Unità di misura	Valore	Tolleranza	Metodo di analisi
<i>Contenuto in ZnO</i>	%	99,9	min.	IL 005
<i>Residuo al setaccio 45 µ</i>	%	Assente		IL 004
<i>Residuo al setaccio 250 µ</i>	%	Assente		IL 004
<i>Superficie Specifica</i>	m ² /g	6	± 1	IL 007
<i>Densità apparente</i>	g/ml	0.65	± 0.1	IL 002
<i>Perdita alla calcinazione</i>	%	0,25	max.	IL 003
<i>Umidità</i>	%	0,10	max.	IL 006
<i>Insolubilità in HCl</i>		Assente		IL 008
Impurezze:				
<i>Pb (PbO)</i>	ppm	50	max.	IL 011
<i>Fe</i>		Tracce		IL 011
<i>Cd</i>		Tracce		IL 011
<i>Al</i>		Assente		IL 011
<i>Ni</i>		Assente		IL 011
<i>Mn</i>		Assente		IL 011

3	05/09/2018		
REV.	DATA	VERIFICATO	APPROVATO